

# Kokosfaser Dämmplatte

## Natürliche Schall-, Trittschall- und Wärmedämmung

Technische Daten	TK 10	T 15	T 20	T 25
Format in m	1,25 x 0,625 m			
Dicke in mm	13/10	18/15	23/20	28/25
Trittschallverb. auf Massivdecke und Estrich 70 kg/m <sup>2</sup> in dB	24	26	28	29
dyn. Steifigkeit MN/m <sup>3</sup>	33,6	23,0	15,7	13,0
Prüfwerte				
Anwendungstyp	T/TK			
Belastbarkeit	bis 10 K/Nm <sup>2</sup>			
Brandverhalten	Euroklasse E • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab			
Brandschutzklasse	B2			
Diffusionswiderstand	1			
Feuchtigkeitsverhalten	Fäulnisfest, Verrottungsfest			
Raumluftanalyse	Kein Benzo(a)pyren nachweisbar			
Rohdichte	109-131 kg/m <sup>3</sup> je nach Typ			
Temperaturbeständigkeit	-200 bis +120°C			
Wärmeleitfähigkeit	0,045 W/mk/ WLGO45			
Entsorgung	Hausmüll			