

## Naturalan

Der robuste Natur-Designboden.



### Le sol en fibre naturelle à cliquer avec panneau support HDF

Caractéristiques techniques	
Formats de lames	Pierre 915 x 620 x 9,0 mm
	Bois 1.815 x 305 x 9,0 mm
Contenu du carton	Pierre 4 lames/2,268 m <sup>2</sup>
	Bois 4 lames/2,216 m <sup>2</sup>
Contenu de la palette	Pierre 44 cartons/99,792 m <sup>2</sup>
	Bois 45 cartons/99,72 m <sup>2</sup>
Surface	Application de couleur de base en 2 fois, impression numérique, revêtement HotCoating PUR
Revêtement	1,0 mm fibre naturelle
Support	6,8 mm HDF
Sous-couche	1,2 mm Isolation contre les bruits d'impact en liège aggloméré
Chanfrein	4 côtes micro chanfreinés
Type de pose	UNICLIC Locking System - sans colle
Valeurs d'essai	
Classe d'abrasion (EN 13329)	AC 5
Classe d'usage (EN 685)	23/33
Comportement au feu (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Ne libère pas de gaz toxiques en cas de combustion
Résistance aux produits chimiques (EN 423)	Très bonne résistance
Aptitude aux endroits humides	No
Poids surfacique (EN 430)	7.300 g/m <sup>2</sup>
Adapté au chauffage au sol	Oui (Chauffage au sol à eau chaude)
Facteur de stabilité à la lumière (EN 105-B02)	> 7
Résistance aux empreintes (EN 433)	0,08 mm
Effet antidérapant (DIN 51130)	R 10
Aptitude aux roulettes de chaises (EN 425)	Oui, avec type de roulettes W
Reduction des bruits d'impacts (EN 140)	17 dB
Résistance thermique (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,08 m <sup>2</sup> x K/W
Résistance aux brûlures de cigarette (EN 1399)	Oui
Disposition	déchets ménagers ou Second Life

