

ziro **kork** Presskork**Ziro-Rollenkork**

Technische Daten	Isol 2 mm	Fino 2/3/4/5 mm
Rollenbreite x Rollenlänge	1 x 10/15/30 m	1 x 12/15/20/30 m
Raumgewicht je kg/m ³	180 - 200 kg/m ³	220 - 240 kg/m ³
Stück je Verpackungseinheit	24/48/70 Rollen	24 Rollen
Verpackung	PE-Folie	
Prüfwerte	Prüfung für 2 mm	
Brandverhalten	B2 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab.	
Dampfdiffusionswiderstand	78 μ	86,3 μ
Druckbelastbarkeit	35 - 40 %	20 - 40 %
Druckfestigkeit	90 kPa	90 kPa
Eignung für Fußbodenheizung	Ja	
Feuchtigkeitsverhalten	fäulnisfest, verrottungsfest	
Raumluftanalyse und Geruchsprobe im eco-Labor	Keine toxischen Emissionen nachweisbar. Geruchsneutral.	
SD Wert (DIN 52615)	0,157 mm	0,173
Stuhlrolleneignung	Ja	
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	16 dB	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,040 m μ K/W	0,038 m μ K/W
Wiederausdehnung	70 %	
Zugfestigkeit PSI (Länge/ Breite)	30/20	60/40
Entsorgung	Hausmüll	